



## Teaköl

### Möbelpflege für geöltes Teakholz



1 Liter reicht für ca. 20 m<sup>2</sup> je Anstrich



Für innen



Überarbeitbar nach 10–12 Stunden



UV-Schutz

#### Eigenschaften:

Naturgetöntes, leicht zu verarbeitendes und pflegendes Teaköl für den Innenbereich. Frischt die Holzoberfläche auf, belebt die Holzmaserung und macht diese wasser- und schmutzunempfindlich. Entfernt leichte Vergrauungen und Verschmutzungen. Beständig gegen viele Haushaltschemikalien.

#### Anwendungsbereiche:

Pflegemittel für Teak und andere fetthaltige Holzarten. Zur Reinigung und Pflege von bereits geölten Teakholzmöbeln geeignet.

#### Inhaltsstoffe (nach VdL-RL 01):

Speziell verkochtes trocknendes Öl, Sikkativ (kobaltfrei, bleifrei), UV-Absorber, entaromatisiertes Testbenzin.

#### Technische Daten:

Dichte bei 20 °C: ca. 0,815 g/cm<sup>3</sup> (DIN 51757)

Viskosität: ca. 17 s im DIN 4 mm-Becher (DIN 53211)

#### Farbtöne:

Farblos

#### Gebindegrößen:

150 ml

#### Lagerung:

Trocken und kühl lagern. Vor Frost schützen. Haltbarkeit im original verschlossenen Gebinde mindestens 5 Jahre. Anbruchgebilde nach Entnahme dicht verschließen.

#### Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben (EAK-Nr. 08 01 11).

#### Wassergefährdungsklasse:

WGK 2 (wassergefährdend)

#### Warnhinweise:

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Geeignete Schutzkleidung tragen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in Kanalisation, Oberflächenwasser oder Grundwasser gelangen lassen.

Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

### **Vorbereitung:**

Die zu behandelnde Holzoberfläche muss sauber, trocken, fett- und harzfrei sein.

### **Verarbeitung:**

(Objekttemperatur > 15 °C, Holzfeuchte 8–12 %)

Vor Gebrauch gut aufschütteln. Teaköl mit einem Leinen- oder Baumwolllappen gleichmäßig dünn auftragen und mit einem trockenen weichen Tuch nachpolieren. Fettflecken vorher mit Testbenzin (Terpentinersatz) entfernen. Wasser- oder Spirituosenflecken mit CLOU V1 Verdünnung behandeln und mit Teaköl betupfen.

### **Ergiebigkeit:**

1 Liter Inhalt reicht für ca. 20 m<sup>2</sup> bei unbehandeltem Holz.

### **Trocknung:**

(bei 20 °C und 50 % relative Luftfeuchte)

Das Öl ist nach einer Trocknungszeit von 1 Stunde (besser über Nacht) überarbeitbar.

### **Reinigung der Arbeitsgeräte:**

Sofort nach der Verarbeitung Geräte mit CLOU Universal-Farblöser oder EV-Verdünnung reinigen.

### **Besondere Hinweise:**

Benutzte Lappen und Arbeitsgeräte wie Pinsel können zur Selbstentzündung neigen, diese nach Gebrauch mit Wasser tränken und Lappen zusätzlich glatt ausgebreitet im Freien trocknen lassen. Das Produkt selbst ist nicht selbstentzündlich.

Diese Informationen sollen und können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. Da wir die Anwendung und Verarbeitung vor Ort nicht beeinflussen können, ist eine Haftung aus dem Inhalt dieses Merkblatts nicht abzuleiten. Die Verfahrensangaben müssen eigenverantwortlich den vorherrschenden Arbeitsbedingungen angepasst werden und die Eignung der Produkte für den beabsichtigten Verwendungszweck ist ggf. durch eine Probeverarbeitung zu prüfen. Unsere Produkte sind für professionelle Verarbeiter hergestellt, die über ein fundiertes Wissen bzgl. der Verarbeitung von Lacken, Lasuren und Beizen verfügen. Bei Unsicherheiten beraten unsere Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen. Diese Beratungen sind, sofern sie nicht schriftlich bestätigt wurden, unverbindlich. Wir gewährleisten selbstverständlich die Qualität unserer Produkte. Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Die jeweils neueste Version unserer Technischen Merkblätter finden Sie im Internet unter [www.clou.de](http://www.clou.de). Stand Juni 2020